



SKŁAD COMPOSITION	80% acrylic, 15% polyester, 5% linen
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	571 g/m² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	25 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4,5 mm weft 2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 5 wet 4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 110 N weft 175 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 800 N weft 1200 N
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



SKŁAD COMPOSITION	80% acrylic, 15% polyester, 5% linen
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	571 g/m² ± 5%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	25 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 4,5 mm weft 2 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 5 wet 4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 110 N weft 175 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 800 N weft 1200 N
PILING PILLING	4
TRUDNOPALNOŚĆ FIRE RETANDANT	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE USAGE	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

